


The background of the entire page is a repeating pattern of light gray line drawings of square-shaped perfume bottles with dropper caps, scattered across the white space.

PÀSSIONE BEAUTY

PREPARAZIONE,
APPLICAZIONE COSTRUTTORE




Preparazione senza Fresa




Vaporizzare **Fresh & Pure** su mani e unghie e lasciare asciugare all'aria



Accorciare il bordo libero



Spingere delicatamente le cuticole con gli appositi **Bastoncini d'arancio** o lo **Spingicuticole**



Rimuovere le cuticole con le forbicine




Opacizzare la superficie dell'unghia naturale con la **Lima Preparazione Zebra Premium 180/240**



Rimuovere con lo **Spazzolino per unghie** tutta la polvere dalla superficie



Vaporizzare **Fresh & Pure**



Applicare i liquidi preparatori su tutta la superficie dell'unghia naturale: **Nail prep** e **Binder**. Nel caso di **unghie difficili** procedere aggiungendo l'applicazione del **Primer dopo il Nail prep e prima del Binder non toccando le cuticole**. Lasciare asciugare all'aria i liquidi preparatori.

NOTA: APPLICARE BINDER E PRIMER SOLAMENTE SULL'UNGHIA NATURALE, ANCHE IN CASO DI REFILL.


Preparazione Con Fresa – Dry Manicure



Vaporizzare **Fresh & Pure** su mani e unghie e lasciare asciugare all'aria



Accorciare il bordo libero



Utilizzare una punta diamantata a fiamma come la punta **Dry Diamant Flame Medium** per sollevare le **cuticole** dal letto ungueale.



Successivamente utilizzare una punta diamantata sferica come la punta **Dry Diamant Sphere** per rimuovere le **cuticole**, anche le più secche, senza utilizzare forbicine, e per levigare eventuali ispessimenti della pelle.




Eventualmente con una punta in pietra pomice **Stone Sfera** ripassare la zona cuticole per rimuovere eventuali residui.



Rimuovere con lo **Spazzolino per unghie** tutta la polvere dalla superficie.




Vaporizzare **Fresh & Pure**.




Applicare i liquidi preparatori su tutta la superficie dell'unghia naturale: **Nail prep** e **Binder**. Nel caso di **unghie difficili** procedere aggiungendo l'applicazione del **Primer** dopo il **Nail prep** e prima del **Binder** non toccando le cuticole. Lasciare asciugare all'aria i liquidi preparatori.

NOTA: APPLICARE BINDER E PRIMER SOLAMENTE SULL'UNGHIA NATURALE, ANCHE IN CASO DI REFILL.

Applicazione Della Base



Ritagliare e posizionare la **Nail Form** in modo che combaci con la forma dell'iponichio e che non ci sia alcuno spazio rispetto alla lamina. Chiudere la Nail Form secondo la forma che si vuole creare, facendo combaciare perfettamente le ali inferiori.




Applicare uno strato molto sottile ed omogeneo di **Base** idonea per l'applicazione del costruttore, come indicato in scheda prodotto. Massaggiare il prodotto sulla lamina con un pennello **Trendy Base** e fare attenzione ad applicare la base tra l'unghia naturale e la cartina, in modo da fissarla.



Polimerizzare il prodotto per **30 secondi in lampada UV/Led** o **120 secondi in lampada UV**

COSE DA NON FARE




Lo strato di dispersione della base non va rimosso dopo aver terminato la polimerizzazione.

Applicazione Costruttore




Prelevare un piccolo quantitativo di prodotto con un pennello **Trendy Gel nr. 4** o **Oval**, nel caso di costruttori con viscosità più alta procedere con un pennello **Trendy Gel nr. 6**



Applicare un **sottile strato di scivolamento** su tutta la superficie dell'unghia naturale. **Non polimerizzare.**



Prelevare una **maggiore quantità di prodotto.**




Realizzare l'**allungamento**: posizionare la perla di prodotto sulla punta dell'unghia naturale e trascinare il prodotto con movimenti delicati e leggeri fino alla lunghezza desiderata.




Polimerizzare il prodotto per **15 secondi in lampada UV/Led**, dopodiché **pinzare** l'unghia e completare la polimerizzazione in 45 sec in lampada UV/Led.



Prelevare una perla di prodotto più abbondante rispetto alla precedente.



Realizzare la **bombatura**: posizionare la perla di prodotto ad 1/3 dell'unghia naturale, palleggiare il prodotto avvicinandosi alle cuticole, dopodiché trascinare il prodotto verso la lunghezza, senza spostare l'apice dell'unghia.




Se necessario, definire la struttura e il giro cuticole utilizzando un pennello **Trendy Super Fine**.




Polimerizzare in lampada UV o UV/Led seguendo le tempistiche riportate sul vaso o sulla scheda prodotto.

Applicazione Costruttore




Rimuovere energicamente lo strato di dispersione con il Cleaner.



Eseguire la limatura della ricostruzione utilizzando una **Lima Di Precisione 180/240**, nel caso in cui ci fossero delle imperfezioni nella stesura del prodotto.


Se per la limatura si preferisse usare la **Fresa**, consigliamo una punta in carbide tungsteno conica a media abrasione come la punta **Carbide Refill**.




Procedere con l'applicazione di un **gel colorato** o un **sigillante**, **polimerizzare** e rimuovere lo strato di inibizione del finish.

Applicazione Costruttore


COSE DA NON FARE



Applicare prodotto sulle cuticole




Utilizzare una lampada con prestazioni non adeguate (es: minimo 30/36 diodi)




NOTA Se la cliente percepisse una forte sensazione di calore, far entrare e uscire la mano dalla lampada 10 volte ad ogni processo di polimerizzazione.


Applicazione Costruttore - Tecnica Senza Limatura




Applicare uno strato di scivolamento sull'unghia di **Gelnius** o **HD Fiber**. **Non Polimerizzare**.



Prelevare una perla di prodotto.




Realizzare la **bombatura**: posizionare la perla di prodotto ad 1/3 dell'unghia naturale, palleggiare il prodotto avvicinandosi alle cuticole, dopodiché trascinare il prodotto verso la lunghezza, senza spostare l'apice dell'unghia.




Se necessario, definire la struttura e il giro cuticole utilizzando un pennello **Trendy Super Fine**.



Polimerizzare in lampada UV o UV/Led seguendo le tempistiche riportate sul vaso o sulla scheda prodotto



Rimuovere energicamente lo strato di **dispersione** con il **Cleaner**.



Procedere con l'applicazione di un **gel colorato** o un **sigillante**, polimerizza e rimuovi lo strato di inibizione del finish.